

PANSSARI AKVA

PRODUKTTYP

Vattenburen akrylfärg för metall ytor.

PRODUKTEGENSKAPER OCH ANVÄNDNINGSMÅN

- ◆ För målning av plåttak-, fasader och dyl. Ytor av tunnplåt, stål- och aluminium belagda med plastisol, akryl, polyester eller styrenakrylat.
- ◆ Främst för industri-, affärs- och ekonomibyggnader, bostadshus samt motsvarande objekt.
- ◆ Uppfyller kraven i SS 184006.

TEKNISKA DATA

Volymtorrhalt
Densitet
Produktkoder

ca 40 volym-%. (beroende på basfärg) (ISO 3233)
1,0 g/cm³.
444-serien

Skiktjocklekar
och teoretisk
sträckförmåga

Filmtjocklek			Teoretisk sträckförmåga
	våt	torr	
applicerbar	100-150µm	40-60µm	10,0 - 6,7 m ² /l
normal	125µm	50µm	8,0 m ² /l

Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.

Torktider

Filmtjocklek 40 µm		+ 23 °C	
Dammtorr		1-3 h	
Klibbfri			
Övermålningsbar		1 dygn	

Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.

Förtunning
Rengöring av
arbetsredskap
Glans
Kulörer

Vatten.
Vatten.

Halvmatt.
Kulörer från A- och C-baser, nyanseras i Temaspeed Fonte.

PANSSARI AKVA

BRUKSANVISNING

Förbehandling	<p><u>Kontrollera den ursprungliga ytbeläggningen:</u> Den ursprungliga ytbeläggningen skall ha en bra vidhäftning mot underlaget så att beläggningen är övermålningsbar.</p> <p><u>Förberedande rengöring:</u> Rengör ytorna från all fast smuts och avlägsna all färg med dålig vidhäftning. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja och andra föroreningar med Plåttvätt. Metallrena ytor grundmålas.</p>
Grundmålning	Rostex Super Akva och Temaprime EE.
Täckfärg	Panssari Akva.
Appliceringsförhållanden	<p>Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. Luftens relativa fuktighet, temperaturen och vindens hastighet inverkar kraftigt på torktiden. Ifall ytan som målas med Panssari akva torkar för snabbt, kan den spädas med 5-10% vatten och därmed förlänga torktiden. För mycket förtunning i ogynnsamma förhållanden kan ge rinningar. Börja måla så tidigt att färgen hinner bli yttorr innan kvälldaggen faller. Måla inte om risken för regn är stor.</p>
Applicering	<p>Pensel och med högtrycksspruta. Väl rengjord yta målas 1-2 gånger med Panssari akva. Vid sprutning med högtrycksspruta används munstycke 0,018"-0,023" (sprutvinkel 40°-50°) och kan vid behov förtunnas 0 -10 volym-%.</p>
VOC	Mängden flyktiga organiska komponenter är 20 g/liter.
Lagring och transport	Aktas för kyla
SKYDDSFÖRESKRIFTER	<p>Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila AB.</p> <p>Enbart för yrkesbruk.</p>