

Utvändig linoljefärg

Materialbeskrivning och användningsområde:

Utvändig Linoljefärg är baserad på svensk rå kallpressad linolja och linstandolja. Den innehåller mögelskydd och är avsedd för målning utomhus av träfasader, fönster, foder m.m. men passar även för målning på plåt, puts och stuckatur.

Färgen appliceras tunt med pensel. Roller eller spruta skall inte användas. Färgen bör härda i ca 4 veckor för att uppnå full tålighet. Rör om väl från botten innan användning.

OBS! Trasor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Lagg dessa i brandsäker behållare eller i vatten.

TEKNISKA DATA:

Bindemedel:	Svensk rå kallpressad linolja, linstandolja
Kulör:	Vit bas samt EoC std-kulörer
Pigment:	Titandioxid, zinkvitt, järnoxid
Viskositet:	BF ca 2500
Densitet:	1,3 – 1,7 kg/liter
Torrhalt:	99 vikt%
Glans:	Blank vid uppmålning, sidenmatt efter tid
Torktid:	36-48 timmar
Materialåtgång:	12-15 m ² / liter
Rengöring:	Lågaromatisk lacknafta, såpa
Förpackning:	0,5 liter, 1 liter, 5 liter



VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010)

Produktens VOC: < 30 g/l.

Engwall o. Claesson

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: www.eoc.se | E-mail: info@eoc.se